



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.

2010.01

AC 16 B S

Asphaltbeton für Asphaltbinderschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,8 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	72 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	63 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	53 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	28 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	21 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	11 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 3,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 6,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C