



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

EP-Nr.

1907.07

Rezept Nr.

130/131

EN 13108-1:2006/AC:2008

AC 11 D S

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 6,1 M.-%

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 16 mm 100 M.-%

Siebdurchgang bei 11,2 mm 99 M.-%

Siebdurchgang bei 8 mm 81 M.-%

Siebdurchgang bei 5,6 mm 65 M.-%

Siebdurchgang bei 2 mm 44 M.-%

Siebdurchgang bei 1 mm 33 M.-%

Siebdurchgang bei 0,25 mm 16 M.-%

Siebdurchgang bei 0,125 mm 11 M.-%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,9 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt MPK  $V_{\min 2,5}$

Maximaler Hohlraumgehalt MPK  $V_{\max 3,5}$

Temperatur des Asphaltmischgutes 140°C bis 180°C