



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	1906.04
Rezept Nr.	150/151

EN 13108-1

AC 8 D N

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,4 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	79 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	51 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	39 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	19 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,7 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C