



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH

 1426	
<b>Ortenauer Baustoffe &amp; Recycling GmbH</b> <b>Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)</b>  <b>14</b>  EP-Nr. <span style="float: right;">1905.03</span>	
EN 13108-1: 2006/AC:2008  AC 8 D S  Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten	
Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	96 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	75 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	48 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	39 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	22 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	14 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	9,4 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C