



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

**14**

EP-Nr.	1906.03
Rezept Nr.	40/41

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 TD

Asphaltbeton für Asphalttragdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	85 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	76 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	65 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	40 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	31 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	17 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	9,4 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C