



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.

2011.02

Rezept Nr.

20/21

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 32 T S

Asphaltbeton für Asphalttragschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,2 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	88 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	69 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	62 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	57 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	50 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	30 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	23 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	12 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,7 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 5,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 7,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C