



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH

 1426	
Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)	
14	
EP-Nr.	2005.01
SMA 8 LA	
Splittmastixasphalt	
Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	97 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	27 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	18 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	16 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	11 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 9,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 11,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140,0°C bis 190,0 °C