



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr. 1907.01
Rezept Nr. 169

SMA 8 N

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 7,3 M.-%

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 11,2 mm 100 M.-%

Siebdurchgang bei 8 mm 98 M.-%

Siebdurchgang bei 5,6 mm 47 M.-%

Siebdurchgang bei 2 mm 25 M.-%

Siebdurchgang bei 1 mm 21 M.-%

Siebdurchgang bei 0,25 mm 15 M.-%

Siebdurchgang bei 0,125 mm 13 M.-%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,0 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt MPK $V_{\min 1,5}$

Maximaler Hohlraumgehalt MPK $V_{\max 3,0}$

Temperatur des Asphaltmischgutes 140°C bis 180°C