



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

EP-Nr.	2106.15
Artikel Nr.	2207

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 11 B N

Asphaltbeton für Asphaltbinderschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 16 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	68 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	58 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	37 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	28 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,4 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 5,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C