



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.

2011.12

Artikel Nr.

2341

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 B N

Asphaltbeton für Asphaltbinderschichten

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 4,9 M.-% |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) | |
| Siebdurchgang bei 22,4 mm | 100 M.-% |
| Siebdurchgang bei 16 mm | 97 M.-% |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm | 73 M.-% |
| Siebdurchgang bei 8 mm | 61 M.-% |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm | 50 M.-% |
| Siebdurchgang bei 2 mm | 32 M.-% |
| Siebdurchgang bei 1 mm | 24 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm | 12 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm | 8 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm | 5,6 M.-% |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\min 2,5}$ |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\max 5,5}$ |
| Temperatur des Asphaltmischgutes | 140°C bis 180°C |