



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

EP-Nr.

2004.09

Artikel Nr.

2347

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 B S SG

Asphaltbeton für Asphaltbinderschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	78 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	67 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	56 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	31 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	23 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	12 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	9 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 3,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 4,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	160°C bis 190°C