



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

| | |
|-------------|---------|
| EP-Nr. | 2006.04 |
| Artikel Nr. | 2429 |

EN 13108-1:2006/AC:2008

AC 11 D S

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 6,1 M.-% |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) | |
| Siebdurchgang bei 16 mm | 100 M.-% |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm | 99 M.-% |
| Siebdurchgang bei 8 mm | 77 M.-% |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm | 66 M.-% |
| Siebdurchgang bei 2 mm | 46 M.-% |
| Siebdurchgang bei 1 mm | 34 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm | 16 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm | 11 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm | 7,5 M.-% |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\min 2,5}$ |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\max 3,5}$ |
| Temperatur des Asphaltmischgutes | 150°C bis 190°C |