



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.

2011.14

Artikel Nr.

2416

EN 13108-1:2006/AC:2008

AC 11 D S

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 16 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	76 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	65 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	44 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	33 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	15 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,9 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C