



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

|             |         |
|-------------|---------|
| EP-Nr.      | 2111.01 |
| Artikel Nr. | 2311    |

EN 13108-1:2006/AC:2008

AC 11 D S

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung  | 6,2 M.-%        |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) |                 |
| Siebdurchgang bei 16 mm              | 100 M.-%        |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm            | 98 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 8 mm               | 80 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm             | 67 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 2 mm               | 45 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 1 mm               | 34 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm            | 16 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm           | 11 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm           | 7,1 M.-%        |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK         | $V_{\min 2,5}$  |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK         | $V_{\max 3,5}$  |
| Temperatur des Asphaltmischgutes     | 150°C bis 190°C |