



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	2103.06
Artikel Nr.	2413

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 D S

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	77 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	70 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	62 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	40 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	30 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	15 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	11 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,4 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 4,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C