



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	2106.21
Artikel Nr.	2108

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 5 D L

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	7,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 8 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	97 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	59 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	45 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	22 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	15 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	9,9 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 2,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C