



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

|             |         |
|-------------|---------|
| EP-Nr.      | 2106.19 |
| Artikel Nr. | 2209    |

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 8 D N

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung  | 6,4 M.-%        |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) |                 |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm            | 100 M.-%        |
| Siebdurchgang bei 8 mm               | 99 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm             | 79 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 2 mm               | 51 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 1 mm               | 38 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm            | 19 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm           | 14 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm           | 9,1 M.-%        |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK         | $V_{\min 1,5}$  |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK         | $V_{\max 3,5}$  |
| Temperatur des Asphaltmischgutes     | 140°C bis 180°C |