



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

| | |
|-------------|---------|
| EP-Nr. | 2107.09 |
| Artikel Nr. | 2425 |

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 8 D N

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 6,5 M.-% |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) | |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm | 100 M.-% |
| Siebdurchgang bei 8 mm | 99 M.-% |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm | 77 M.-% |
| Siebdurchgang bei 2 mm | 51 M.-% |
| Siebdurchgang bei 1 mm | 39 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm | 19 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm | 13 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm | 8,6 M.-% |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\min 1,5}$ |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\max 3,5}$ |
| Temperatur des Asphaltmischgutes | 140°C bis 180°C |