



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	2107.06
Artikel Nr.	2313

EN 13108-5: 2006/AC:2008

SMA 11 S

Splittmastixasphalt

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,7 M.-%
-------------------------------------	----------

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 16 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	58 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	40 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	25 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	21 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	15 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	10,0 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,5}$
------------------------------	----------------

Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,0}$
------------------------------	----------------

Temperatur des Asphaltmischgutes	150°C bis 190°C
----------------------------------	-----------------