



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	2106.20
Artikel Nr.	2113

EN 13108-5: 2006/AC:2008

SMA 8 N

Splittmastixasphalt

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	7,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	47 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	25 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	21 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	14 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	12 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	9,0 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180 °C