



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

| | |
|-------------|---------|
| EP-Nr. | 2112.01 |
| Artikel Nr. | 2404 |

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 T D

Asphaltbeton für Asphalttragdeckschichten

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 5,6 M.-% |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) | |
| Siebdurchgang bei 22,4 mm | 100 M.-% |
| Siebdurchgang bei 16 mm | 98 M.-% |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm | 86 M.-% |
| Siebdurchgang bei 8 mm | 76 M.-% |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm | 64 M.-% |
| Siebdurchgang bei 2 mm | 41 M.-% |
| Siebdurchgang bei 1 mm | 31 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm | 16 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm | 11 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm | 8,4 M.-% |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\min 1,0}$ |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{\max 3,0}$ |
| Temperatur des Asphaltmischgutes | 140°C bis 180°C |