



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr. 2107.01
 Artikel Nr. 2212

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 T N

Asphaltbeton für Asphalttragschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	97 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	81 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	71 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	62 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	32 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	25 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 4,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 7,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C