



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	2112.05
Artikel Nr.	2400

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 T S

Asphaltbeton für Asphalttragschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,8 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	83 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	73 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	62 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	33 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	24 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	12 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,5 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 5,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 7,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C