



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr. 27406.15
 Rezept Nr. 82 / 83

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 B N

Asphaltbeton für Asphaltbinderschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,9 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	76 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	63 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	51 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	32 M.-%
Siebdurchgang bei 0,71 mm	21 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,5 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 5,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C