



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

EP-Nr.

28275.1

Rezept Nr.

110 / 111

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 11 D N

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 16 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	83 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	71 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	52 M.-%
Siebdurchgang bei 0,71 mm	34 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	12 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,2 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C