



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

EP-Nr.	17010
Rezept Nr.	72 / 73

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 16 D S

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	82 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	71 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	60 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	40 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	32 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	17 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 4,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	150°C bis 190°C