



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH

 1426	
Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)	
14 EP-Nr. 1910.01	
EN 13108-1 AC 8 D N Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten	
Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,5 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	80 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	52 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	39 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	19 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,9 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 3,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C