



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

**Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH**  
**Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)**

14

|            |         |
|------------|---------|
| EP-Nr.     | 31825.3 |
| Rezept Nr. | 177/178 |

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 8 D S SP

Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung  | 6,6 M.-%        |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) |                 |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm            | 100 M.-%        |
| Siebdurchgang bei 8 mm               | 96 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm             | 65 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 2 mm               | 33 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 1 mm               | 25 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,25 mm            | 15 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm           | 11 M.-%         |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm           | 8,9 M.-%        |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK         | $V_{\min 2,0}$  |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK         | $V_{\max 3,5}$  |
| Temperatur des Asphaltmischgutes     | 150°C bis 190°C |