



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr. 1905.02
Rezept Nr. 26

AC 22 T S

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 4,7 M.-%

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 22,4 mm 100 M.-%

Siebdurchgang bei 16 mm 85 M.-%

Siebdurchgang bei 11,2 mm 75 M.-%

Siebdurchgang bei 8 mm 65 M.-%

Siebdurchgang bei 5,6 mm 55 M.-%

Siebdurchgang bei 2 mm 33 M.-%

Siebdurchgang bei 1 mm 25 M.-%

Siebdurchgang bei 0,25 mm 14 M.-%

Siebdurchgang bei 0,125 mm 9 M.-%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,7 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt MPK $V_{\min 5,0}$

Maximaler Hohlraumgehalt MPK $V_{\max 7,0}$

Temperatur des Asphaltmischgutes 140°C bis 180°C