



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH



1426

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

14

EP-Nr.	27406.8
Rezept Nr.	12 / 13

EN 13108-1: 2006/AC:2008

AC 32 T N

Asphaltbeton für Asphalttragschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,2 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 31,5 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 22,4 mm	85 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	79 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	63 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	57 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	46 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	31 M.-%
Siebdurchgang bei 0,71 mm	21 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 4,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 7,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C