



ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH

Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

Sortenverzeichnis 2020

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:	Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim
Nummer des Zertifikats:	1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14
Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:	10.12.2019

Nr	EP-Nummer	EP-Datum	Rezepte Sieb / Byp	Sorte	Arikel- Nr.	Fräsgut %	Bindemittel		Siebdurchgänge										Hohlraumgehalt/Füllungsgrad			
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}
							M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%
1	26704.2	12.05.2015	103	PA 16 T	2320		25/55-55 A	5,5	3-5		10-15		15-25	25-45	90-100	100			28,0	24,0		
2	26704.3	12.05.2015	102	PA 16 T	2220		50/70	5,5	3-5		10-15		15-25	25-45	90-100	100			28,0	24,0		
3	26704.1	01.04.2015	181	DSH-V 5	2330		45/80-50 A	6,2	6-12	8-12	40-50	90-100	100						5,5	3,5		
4	27406.1	09.10.2015	173 / 174	AC 8 D S	2415	20	70/100	6,2	6-12	8-20	40-55	65-85	90-100	100					3,5	2,0		
5	27406.4	16.10.2015	94 / 95	AC 16 B S	2448	25	50/70	4,4	3-7	5-10	25-30			65-80	90-100	100			6,5	3,5		
6	27406.2	11.11.2015	145 / 146	AC 11 D S	2416	20	45/80-50 RC	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		
7	27406.3	11.11.2015	142 / 143	AC 11 D S	2417	20	45/80-50 RC	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		
8	27406.5	11.11.2015	22 / 23	AC 32 T S	2303	30	50/70	3,8	2-9	4-14	25-40					75-90	90-100	100	7,0	5,0		
9	27406.10	18.11.2015	32 / 33	AC 16 T N	1005	29	70/100	4,0	3-9	4-14	25-40			75-90	90-100	100			7,0	4,0		
10	27406.11	18.11.2015	92 / 93	AC 16 B S	2405	25	PmB 45 RC	4,4	3-7	5-10	25-30			65-80	90-100	100			6,5	3,5		
11	27406.12	18.11.2015	82 / 83	AC 16 B N	2406	25	50/70	4,4	3-8	5-15	25-40			60-80	90-100	100			5,5	2,5		
12	27406.13	18.11.2015	42 / 43	AC 16 T D	2404	25	70/100	5,4	6-11	8-20	30-50			80-90	90-100	100			3,0	1,0		
13	27406.15	18.11.2015	82 / 83	AC 16 B N	2341	25	45/80-50 RC	4,4	3-8	5-15	25-40			60-80	90-100	100			5,5	2,5		

Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

Sortenverzeichnis 2020

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:	Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim
Nummer des Zertifikats:	1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14
Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:	10.12.2019

Nr	EP-Nummer	EP-Datum	Rezepte Sieb / Byp	Sorte	Arikel- Nr.	Fräsgut %	Bindemittel		Siebdurchgänge										Hohlraumgehalt/Füllungsgrad			
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}
							M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%
14	27406.6	18.11.2015	46 / 47	AC 16 T D	2418	25	70/100	5,4	6-11	8-20	30-50			80-90	90-100	100			3,0	1,0		
15	27406.7	18.11.2015	03 / 04	AC 32 T N	2401	28	70/100	4,0	3-9	4-14	25-40					75-90	90-100	100	7,0	4,0		
16	27406.8	18.11.2015	12 / 13	AC 32 T N	1004	28	50/70	4,0	3-9	4-14	25-40					75-90	90-100	100	7,0	4,0		
17	27406.9	18.11.2015	20 / 21	AC 32 T S	1014		50/70	3,8	2-9	4-14	25-40					75-90	90-100	100	7,0	5,0		
18	28049.1	12.04.2016	112 / 113	AC 11 D N	2444	20	70/100	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90-100	100				3,5	1,5		
19	28049.2	12.04.2016	132 / 133	AC 11 D S	2446	20	50/70	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		
20	28049.3	12.04.2016	142 / 143	AC 11 D S	2411	20	PmB 45 RC	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		
21	28049.4	12.04.2016	152 / 153	AC 8 D N	2409	20	70/100	6,4	6-12	8-20	45-60	70-85	90-100	100					3,5	1,5		
22	28049.5	12.04.2016	162 / 163	AC 8 D N	2410	20	50/70	6,4	6-12	8-20	45-60	70-85	90-100	100					3,5	1,5		
23	28049.6	12.04.2016	62 / 63	AC 16 D S	2413	20	50/70	5,4	5-9	7-17	35-45		70-85	90-100	100				4,5	2,5		
24	28275.1	14.06.2016	110 / 111	AC 11 D N	2110		70/100	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90-100	100				3,5	1,5		
25	28275.2	14.06.2016	112 / 113	AC 11 D N	2444	20	70/100	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90-100	100				3,5	1,5		
26	28275.3	22.06.2016	132 / 133	AC 11 D S	2446	20	50/70	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		
27	28498	08.08.2016	166 / 167	AC 8 D S	2308	20	20/60-58 (PmB 45 RC)	6,2	6-12	8-20	40-55	65-85	90-100	100					3,5	2,0		
28	29300	11.04.2017	84/85/86	AC 16 B S SG	2405-1	25	25/55-55 RC	4,6	5-8	6-12	27-35		70-85	90-100	100				4,0	3,0		
29	17002	12.04.2017	141/142	AC 11 D S	2411	20	25/55-55 RC	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		
30	29487.1	12.06.2017	145/146	AC 11 D S	2421	25	25/55-55 RC	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100				3,5	2,5		

Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

Sortenverzeichnis 2020

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:	Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim
Nummer des Zertifikats:	1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14
Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:	10.12.2019

Nr	EP-Nummer	EP-Datum	Rezepte Sieb / Byg	Sorte	Arikel- Nr.	Fräsgut %	Bindemittel		Siebdurchgänge										Hohlraumgehalt/Füllungsgrad					
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}		
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}		
							M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%		
31	29487.2	12.06.2017	141 / 142	AC 11 D S	2422	20	25/55-55 RC	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90- 100	100				3,5	2,5				
32	17004	10.10.2017	72 / 73	AC 16 D S	2423	25	45/80-50 RC	5,4	5-9	7-17	35-45			70-85	90- 100	100				4,5	2,5			
33	17005	18.10.2017	42 / 43	AC 16 T D	2404	25	70/100	5,4	6-11	8-20	30-50			80-90	90- 100	100				3,0	1,0			
34	17006	27.10.2017	164 / 165	AC 8 D S	2308-1		PmB 25/55- 55 A	6,2	6-12	8-20	40-55	65-85	90- 100	100						3,5	2,0			
35	17007	13.06.2018	60/61	AC 16 D S	2213		50/70	5,4	5-9	7-17	35-45			70-85	90- 100	100				4,5	2,5			
36	17008	02.07.2018	122/123	AC 11 D N	2342	20	45/80-50 RC	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90- 100	100					3,5	1,5			
37	17009	01.08.2018	70/71	AC 16 D S	2315		PmB 25/55- 55 A	5,4	5-9	7-17	35-45			70-85	90- 100	100				4,5	2,5			
38	17010	09.10.2018	72 / 73	AC 16 D S	2412	20	25/55-55 RC	5,4	5-9	7-17	35-45			70-85	90- 100	100				4,5	2,5			
39	1903.02	07.03.2019	10/-	AC 32 T N	2201		50/70	4,0	3-9	4-14	25-40					75-90	90- 100	100		7,0	4,0			
40	1903.03	07.03.2019	30/31	AC 16 T N	2102		70/100	4,0	3-9	4-14	25-40			75-90	90- 100	100				7,0	4,0			
41	1903.04	07.03.2019	52/53	AC 16 T S	2400	25	50/70	4,0	2-9	4-14	25-40			75-90	90- 100	100				7,0	5,0			
42	1903.05	07.03.2019	50/51	AC 16 T S	2200		50/70	4,0	2-9	4-14	25-40			75-90	90- 100	100				7,0	5,0			
43	1903.01	19.03.2019	01/02	AC 32 T N	2101		70/100	4,0	3-9	4-14	25-40					75-90	90- 100	100		7,0	4,0			
44	31825.1	17.05.2019	98/99	AC 16 B S SG	2216	30	50/70	4,6	5-8	6-12	27-35		60-70	70-85	90- 100	100				4,0	3,0			
45	1905.02	24.05.2019	26	AC 22 T S	2450	20	50/70	3,8	2-9	4-14	25-40				75-90	90- 100	100				7,0	5,0		
46	31825.2	24.05.2019	302/303	AC 8 D S	2218	25	50/70	6,2	6-12	8-20	40-55	65-85	90- 100	100						3,5	2,0			
47	31825.3	27.05.2019	177/178	AC 8 D SP	2317	25	PmB 25/55- 55 A	6,4	7-10	9-15	30-35	60-70	90- 100	100						3,5	2,0			
48	1906.01	12.06.2019	18	AC 5 D L	2108		70/100	7,0	7-14	9-24	50-70	90- 100	100							2,5	1,0			

Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

Sortenverzeichnis 2020

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:	Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim
Nummer des Zertifikats:	1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14
Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:	10.12.2019

Nr	EP-Nummer	EP-Datum	Rezepte Sieb / Byp	Sorte	Arikel- Nr.	Fräsgut %	Bindemittel		Siebdurchgänge										Hohlraumgehalt/Füllungsgrad				
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}	
							Sorte	B _{min}	0,063	0,125	2	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	V _{max}	V _{min}	VFB _{max}	PRD _{Luft}	
							M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	M.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%	Vol.-%	
49	1906.02	12.06.2019	80/81	AC 16 B N	2206		50/70	4,4	3-8	5-15	25-40			60-80	90-100	100				5,5	2,5		
50	1906.03	12.06.2019	40/41	AC 16 TD	1006		70/100	5,4	6-11	8-20	30-50			80-90	90-100	100				3,0	1,0		
51	1906.04	12.06.2019	150/151	AC 8 D N	2109		70/100	6,4	6-12	8-20	45-60	70-85	90-100	100						3,5	1,5		
52	1906.05	12.06.2019	160/161	AC 8 D N	2209		50/70	6,4	6-12	8-20	45-60	70-85	90-100	100						3,5	1,5		
53	1906.06	12.06.2019	110/111	AC 11 D N	2110		70/100	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90-100	100					3,5	1,5		
54	1907.07	12.06.2019	130/131	AC 11 D S	2211		50/70	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100					3,5	2,5		
55	1905.04	18.06.2019	24	AC 22 T S	2214		50/70	3,8	2-9	4-14	25-40				75-90	90-100	100			7,0	5,0		
56	1907.01	04.07.2019	169	SMA 8 N	2113		70/100	7,2	7-12		20-30	35-60	90-100	100						3,0	1,5		
57	1907.08	18.07.2019	140/141	AC 11 D S	2311		25/55-55 A	6,0	5-9	7-17	40-50		70-85	90-100	100					3,5	2,5		
58	1907.09	22.07.2019	120/121	AC 11 D N	1009		50/70	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90-100	100					3,5	1,5		
59	1907.10	22.07.2019	90/91	AC 16 B S	2305		25/55-55 A	4,4	3-7	5-10	25-30			65-80	90-100	100				6,5	3,5		
60	1907.11	22.07.2019	191/193	AC 11 B N	2407	20	50/70	4,6	3-8	5-18	30-50		60-80	90-100	100					5,5	2,5		
61	1908.01	11.08.2019	190/-	AC 11 B N	2207		50/70	4,6	3-8	5-18	30-50		60-80	90-100	100					5,5	2,5		
62	1909.01	05.10.2019	122/123	AC 11 D N	2445	20	50/70	6,2	6-12	8-22	45-55		70-85	90-100	100					3,5	1,5		
63	1909.02	05.10.2019	164/165	AC 8 D S	2208		50/70	6,2	6-12	8-20	40-55	65-85	90-100	100						3,5	2,0		
64	1910.01	07.10.2019	173/174	AC 8 D N	2318	20	70/100	6,4	6-12	8-20	45-60	70-85	90-100	100						3,5	1,5		
65	1910.02	09.10.2019	166/167	AC 8 D S	2408	20	50/70	6,2	6-12	8-20	40-55	65-85	90-100	100						3,5	2,0		